

# GO Copy Allround



## Technisches Datenblatt

Gewicht	ISO 536	g/gm	80
CIE-Weißegrad	ISO 11475	%	153
Opazität	ISO 2471	%	93
Dicke	ISO 534	µm	105
Rauigkeit	ISO 8791-2	ml/min	220

## ISO Zertifikate

Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)  
Alterungsbeständigkeit (ISO 9706)

## Umweltrelevante Informationen

EU-EcoLabel  
FSC Zertifiziert